

RHINOZ

ARMOUR TEXTURE



MCX
Material ConneXion

ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์
สีเท็กซ์เจอร์สร้างลายกันน้ำ

RHINOZ
ARCHITECTURAL COATING SYSTEM
DECOR



RF-157 RHINOZ ARMOUR TEXTURE

ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์


สีอะคริลิกอิมัลชันพร้อมใช้ ที่ให้ความสวยงามพร้อมป้องกันการรั่ว รัง ซึม ของผนังในชั้นตอมเดียว เนื้อสีมีลักษณะพิเศษสามารถสร้างลวดลายและเพิ่มมิติให้กับพื้นผิวได้ง่าย เพียงการใช้ลูกกลิ้งสร้างลาย มีความยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยแตกกร้าวได้ดี แข็งแรงทนทาน ทั้งยังสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ในชั้นตอมเดียว ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และยิปซัมบอร์ด มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา ทนต่อสภาวะอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานบนผนังและฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก

วิธีการใช้งาน

1. การรองพื้นด้วย ไรนอซ โพรเมอร์ บอนดิง 1 รอบ แล้วปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที
2. กลิ้งสร้างลาย ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์ ด้วยลูกกลิ้งสร้างลายให้ครอบคลุมทั่วพื้นผิว 2 รอบ โดยแต่ละรอบปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
3. ปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

* กวน ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันทุกครั้งก่อนใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะของไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์



กันน้ำได้ดีเยี่ยม
EXCELLENT
WATERPROOFING

ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำซึม ด้วยชั้นเมมเบรนคุณภาพสูง ทนทาน ทั้งงานภายใน-ภายนอก

High performance elastomeric waterproofing membrane used to waterproof various surfaces for both internal and external area.



AT-08



AT-11



AT-01




AT-02



AT-03



AT-04




AT-05




AT-06




AT-07




AT-08




AT-09



AT-10



AT-11



AT-12



เวดสีจริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบกับ	อัตราการใช้
1. ทารองพื้น	RF-143 ไรนอซ ไพรมเมอร์ บอนดิง	ลูกกลิ้ง/แปรง	1 รอบ	15-30 นาที	10-15 ตรม./ลิตร ขึ้นอยู่กับพื้นผิว
2. กลั้สร้างลาย	RF-157 ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์	ลูกกลิ้งสร้างลาย	2 รอบ	1-2 ชม.	0.9-1.2 กก./ตรม./รอบ ความหนา 1-2 มม.

*พื้นผิวต้องเรียบเนียน แข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีก่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



RF-143 RHINOZ Primer Bonding ไรนอซ ไพรมเมอร์ บอนดิง

บ้ายารองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และความแข็งแรงของพื้นผิว ลดการลอกหลุดของวัสดุปิดทับ ลดฝุ่น แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตรม./ลิตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิว)



RF-157 RHINOZ Armour Texture ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์

สีอะคริลิกอิมัลชันพร้อมใช้ ที่สามารถสร้างลวดลายได้ด้วยลูกกลิ้งสร้างลาย ยึดหยุ่นสูง ปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
ขนาดบรรจุ : 4 กก., 20 กก.
อัตราการใช้ 0.9-1.2 กก./ตรม./รอบ (ความหนา 1-2 มม.)



AB-031 RHINOZ Texture Roller ไรนอซ ลูกกลิ้งสร้างลาย

ลูกกลิ้งสร้างลาย สำหรับใช้คู่กับ ไรนอซ อาร์มอร์ เท็กซ์เจอร์ เพื่อสร้างมิติให้พื้นผิวและเพิ่มความสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้น น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
ขนาด 9 นิ้ว x 2.4 นิ้ว



บริษัท บลู เลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ต.เอกชัย อ.คลองกระเบื้อง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

LINE @bluelabel

