



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-142

ซีเมนต์ลอฟท์ ไรนอซ

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- มีสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา
- ผิวสัมผัสซีเมนต์ขัดเงาเรียบ
- ไม่แตก ไม่เป็นฝุ่นผง
- แร่งยึดเกาะสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- แข็งแรง ทนทาน
- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ

ซีเมนต์ลอฟท์ ไรนอซ เป็นผลิตภัณฑ์ปูนฉาบขัดมันชนิดพิเศษ ทนทานไม่แตกกร้าว เมื่อแห้งสนิทแล้วพื้นผิวไม่เป็นฝุ่นผง มีสีล้นหลากหลาย ให้ผิวสัมผัสและลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้งานโดยเกรียง เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวผนังและฝ้าเพดาน ใช้งานง่าย มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และยิปซัมบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทา **ไพรเมอร์ บอนดิง ไรนอซ** 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน เนื่องจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนหน้ายา
3. ผสม **ซีเมนต์ลอฟท์ ไรนอซ** ในสัดส่วนตามน้ำหนัก Part A/B = 1/1 จนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ฉาบ **ซีเมนต์ลอฟท์ ไรนอซ** บนพื้นผิวที่เตรียมไว้เพียงบาง ๆ ทั่วพื้นที่ พร้อมทั้งแถมเป็นริ้วหนาบางจุด เพื่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ ปล่อยให้แห้งประมาณ 1 ชม.
5. ฉาบ **ซีเมนต์ลอฟท์ ไรนอซ** รอบที่ 2 โดยฉาบทั่วพื้นที่ให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด ประมาณ 10-20 นาที
6. ใช้เกรียงปาด ในจุดที่แถมไว้ เพื่อรีดลวดลายและให้พื้นผิวเรียบเนียน ทิ้งให้แห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง
7. สามารถขัดด้วยกระดาษทราย ในจุดที่ผิวยังไม่เรียบดี แล้วเช็ดฝุ่นออกก่อนเคลือบในขั้นถัดไป
8. เคลือบผิวหรือขัดมันด้วย **แว็กซ์ โพลิช ไรนอซ** ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ชุด 4 กิโลกรัม ชุด 20 กิโลกรัม

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| สารพื้นฐาน | : | (A) ซีเมนต์พิเศษ | (B) อะคริลิค โพลีเมอร์ |
| ลักษณะทั่วไป | : | (A) ผงสีขาว | (B) ของเหลวหนืดสีต่าง ๆ |
| สัดส่วนการผสม | : | A/B = 1/1 ส่วน โดยน้ำหนัก | |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้ | : | 30 นาที | (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม) |
| ระยะเวลาแห้งทับได้ | : | 1 - 2 ชั่วโมง | (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม) |
| ระยะเวลาแห้งขัดได้ | : | 4 - 6 ชั่วโมง | (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม) |
| อัตราการใช้งาน | : | 1.5 กก./ตรม./ 1 มม. | |

ไรนอซ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ