



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-194

เวนเซียน ลอฟท์ ไรนอซ

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- มีเฉดสีให้เลือกมากมาย
- การยึดเกาะดี
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- มีสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา
- ไม่แตก ไม่เป็นฝุ่นผง
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ

เวนเซียน ลอฟท์ เป็นผลิตภัณฑ์อะคริลิคพร้อมใช้สูตรน้ำชนิดพิเศษ ทนทานไม่แตกกร้าว เมื่อแห้งสนิทแล้วพื้นผิวไม่เป็นฝุ่นผง มีสีหลากหลาย ให้ผิวสัมผัสและลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้งานโดยเกรียง เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวผนังและฝ้าเพดาน ใช้งานง่าย มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และยิปซัมบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทา **ไพรเมอร์ บอนดิง ไรนอซ** 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน เนื่องจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนหน้ายา
3. ฉาบ **บอนด์สกิน ไรนอซ** บนพื้นผิวที่เตรียมไว้เพียงบางๆทั่วพื้นที่ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
4. ฉาบ **เวนเซียน ลอฟท์ ไรนอซ** บนพื้นผิวที่เตรียมไว้เพียงบางๆทั่วพื้นที่ พร้อมทั้งแต้มเป็นริ้วหนาบางจุด เพื่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ ปล่อยให้แห้งประมาณ 1 ชม.
5. ฉาบ **เวนเซียน ลอฟท์ ไรนอซ** รอบที่ 2 โดยฉาบทั่วพื้นที่ให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด ประมาณ 10-20 นาที
6. ใช้เกรียงปาด ในจุดที่แต้มไว้ เพื่อรีดลวดลายและให้พื้นผิวเรียบเนียน เป็นมันเงา
7. ในจุดที่ผิวยังไม่เรียบดี สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้หลังจากปล่อยให้แห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วเช็ดฝุ่นออก

ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิค โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ครีมข้นสีต่างๆ
เฉดสี	:	มีเฉดสีให้เลือกมากมาย ตามแคตตาล็อก
ความเป็นกรดต่าง	:	8.0 - 10.0
ความหนาแน่น	:	1.3 - 1.5 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	:	20 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งฉาบทับได้	:	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งขัดได้	:	4 - 6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	1.4 กก./ตรม./1 มม.

ไรนอซ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ